IMPRESIT
supply for industry

Sede Legale: Piazza Statuto 16 - 10122 Torino – Italia
Sede Operativa: C.so Duca degli Abruzzi 79 - 10129 Torino – Italia
Tel. (+39) 011.50.52.99 Tel. (+39) 011.76.41.540 Fax (+39) 011.50.52.99
info@impresit.biz www.impresit.biz

Blast furnace coke		
80-25 mm 80-30 mm	Water content, Wtr	max. 1,0÷6,0 %
	Ash content, Ad	max. 10,5 %
	Volatiles content, Vdaf	max. 1,0÷1,2 %
	Total sulphur content, Std	max. 0,65 %
	Phosphorus content, Pd	max. 0,055÷0,075 %
	Oversize	max. 6,0 %
	Undersize <25 mm	max. 7,0 %
	Undersize <30 mm	max. 8,0 %
	M40	min. 78÷82 %
	M10	max. 6,5 %
	CSR	min. 55÷62 %
	CRI	max. 28÷32 %

Foundry coke		
100-60 mm	Water content, Wtr	max. 3,0 %
	Ash content, Ad	max. 10,5 %
	Volatiles content, Vdaf	max. 1,2 %
	Total sulphur content, Std	max. 0,8 %
	Phosphorus content, Pd	max. 0,075 %
	Undersize	max. 10,0%
	M40	min. 85,0 %
	M10	max. 7,0 %

Nut coke I		
60-40 mm	Water content, Wtr	max. 6,0 %
	Ash content, Ad	max. 10,5 %
	Volatiles content, Vdaf	max. 1,2 %
	Total sulphur content, Std	max. 0,8 %
	Phosphorus content, Pd	max. 0,075 %
	Oversize	max. 5,0 %
	Undersize	max. 15,0 %
	M40	min. 78,0 %

IMPRESIT
supply for industry

Sede Legale: Piazza Statuto 16 - 10122 Torino – Italia
Sede Operativa: C.so Duca degli Abruzzi 79 - 10129 Torino – Italia
Tel. (+39) 011.50.52.99 Tel. (+39) 011.76.41.540 Fax (+39) 011.50.52.99
info@impresit.biz www.impresit.biz

	M10	max. 7,0 %

Nut coke II		
40-20 mm	Water content, Wtr	max. 4,0÷12,0 %
	Ash content, Ad	max. 10,5 %
	Volatiles content, Vdaf	max. 1,1 %
	Total sulphur content, Std	max. 0,7 %
	Phosphorus content, Pd	max. 0,075 %
	Oversize	max. 10,0 %
	Undersize	max. 10,0 %

Pea coke		
25-10 mm 25-5 mm	Water content, Wtr	max. 5,5÷16,0 %
	Ash content, Ad	max. 11,0 %
	Volatiles content, Vdaf	max. 1,2÷1,4 %
	Total sulphur content, Std	max. 0,7 %
	Phosphorus content, Pd	max. 0,075 %
	Oversize	max. 10,0 %
	Undersize	max. 10,0 %

Coke breeze		
10-0 mm	Water content, Wtr	max. 6,0÷17,0 %
	Ash content, Ad	max. 12,0 %
	Volatiles content, Vdaf	max. 1,6÷2,0 %
	Total sulphur content, Std	max. 0,8 %
	Phosphorus content, Pd	max. 0,09 %
	Oversize	max. 10,0 %